

NORMAL BETONLAR İÇİN BASINÇ DAYANIM SINIFLARI

BETON SINIFI	En düşük karakteristik silindir dayanımı (fck.sil) N/mm²	En düşük karakteristik Küp dayanımı (fck.küp) N/mm²
C 8/10	8	10
C 12/15	12	15
C 16/20	16	20
C 20/25	20	25
C 25/30	25	30
C 30/37	30	37
C 35/45	35	45
C 40/50	40	50
C 45/55	45	55
C 50/60	50	60